

# KALKPUTZ INNEN

---

## Material

ResomuR Kalkputz für innen ist ein mineralischer, gebrauchsfertiger, hochweisser Deckputz für den Innenbereich. Die Bindemittelbasis ist Kalkhydrat mit einem geringen Anteil eines organischen Bindemittels.

ResomuR Kalkputz eignet sich auf mineralischen wie auch auf schwach saugenden, organischen Untergründen. Als Untergründe eignen sich verschiedene Grundputze, Ausgleichputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, Gips, Gipskarton-, Vollgips-, oder Gipsfaserplatten.

## Eigenschaften

ResomuR Kalkputz für innen ist lösungs- sowie konservierungsmittelfrei und eignet sich hervorragend für den biologischen Hausbau. Durch den maximalen Anteil mineralischer Füll- und Hilfsstoffe ist der Putz sehr atmungsaktiv und dampfdurchlässig,

ResomuR Kalkputz wird unter anderem auch eingesetzt in Feuchträumen, wie Dusche, Bad, Küchen oder Kellerräumen, da die Kondenswasserbildung vermindert wird.

Farbe naturweiss; Auf Anfrage können mit anorganischen Farbpigmenten diverse Pastelltöne erzielt werden.

## Strukturen

| Typ    | Körnung | Struktur   | Verbrauch kg/m <sup>2</sup> |
|--------|---------|------------|-----------------------------|
| KIV 10 | 1.0 mm  | Vollabrieb | 2.1 - 2.5                   |
| KIV 15 | 1.5 mm  | Vollabrieb | 2.6 - 3.0                   |
| KI 04  | 0.4 mm  | Rustikal   | 1.5 - 2.5                   |

## Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Als Grundierung wird ResomuR TW konzentriert oder ResomuR TWw gebrauchsfertig verwendet.

### **Verarbeitung**

ResomuR Kalkabrieb innen ist gebrauchsfertig und soll mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Wenn nötig kann wenig Wasser zugefügt werden.

**Achtung: Schwach saugender oder feuchter Untergrund, hohe Luftfeuchtigkeit, oder kühle Temperaturen können zu Versinterung und kalktypischen Glanzstellen führen.**

### **Applikation**

ResomuR Kalkabrieb innen mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke auf den mit ResomuR Voranstrich TW behandelten Untergrund aufziehen. Je nach gewünschter Struktur kann mit der Plastikreibscheibe abgerieben oder strukturiert werden.

### **Verarbeitungstemperatur**

Während der Verarbeitung oder der Trocknungsphase muss die Umgebungs- oder Untergrundtemperatur mindestens +5°C betragen.

### **Reinigung**

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit warmem Wasser reinigen.

### **Lieferform**

Gebinde à 25 kg

### **Lagerfähigkeit**

Das Produkt ist im fest verschlossenen Gebinde mindestens 6 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

### **Entsorgung**

Darf nicht in Gewässer und unbehandelt ins Abwasser gelangen. Kann mit Rücksprache der Kehrichtverbrennung oder dem kantonalen Amt für Umweltschutz verbrannt, oder geeigneter Deponie zugeführt werden.

### **Sicherheitshinweise**

ResomuR Kalkputz hat eine hohe Alkalität. Bei direktem Hautkontakt ist das Material sofort abzuwaschen. Bei Augenkontakt, mit viel Wasser ausspülen und Augenarzt aufsuchen. Es wird dringend empfohlen, mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen zu arbeiten.

### **Hinweis**

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.