KADOR

Kunststoff-Mattfarbe 15P

Eigenschaften

KADOR 15P ist eine lösungsmittelhaltige, atmungsaktive und frostunempfindliche Pliolitfassadenfarbe für Aussen- und Innenanwendungen. Die tuchmatten Anstriche sind hervorragend wetterbeständig, kreidungsfrei, extrem wasserdampfdurchlässig sowie verseifungs- und vergilbungsrestistent. KADOR 15P hat eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Alt- und Neuanstrichen, ein hohes Eindringvermögen sowie gute Deck- und Isolierfähigkeiten. KADOR 15P lässt sich auch noch bei Temperaturen um 0°C. verarbeiten, wo bei wasserverdünnbaren Systemen mit Verfilmungsschäden zu rechnen ist.

Anwendungsgebiet

Als Fassadenfarbe oder als tuchmatte, atmungsaktive Innenraumfarbe. KADOR eignet sich im Neubau wie im Renovationssektor für alle mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Eternit sowie auf alten Dispersions-, Mineral- oder Kunstharzanstrichen.

KADOR 15P kann in Abmischung mit DUROX Tiefengrund (1:1) zum vorgrundieren stark saugender Kalk-Zementputzen und einem nachfolgenden Dispersionsanstrich verwendet werden.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Altanstriche müssen gereinigt und auf Haftfestigkeit geprüft werden. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich.

Anstrichaufbau

Neue und saugende Untergründe

1 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P 30–50 % verdünnt 2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P unverdünnt

Auf Altanstrichen

2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 30 Minuten
- ◆ Handtrocken nach 1—2 Stunden
- Überstreichbar nach 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke)



Verdünnung Sangayol oder Kunstharz-Verdünner.

Ausgiebigkeit 6–8 m² pro Kg und Anstrich.

Applikation Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

Reinigung Arbeitsgeräte sofort mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Lieferform Gebinde zu 25, 12 und 6 Kg sowie 750ml Dosen.

Lagerfähigkeit KADOR 15P ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens

1 Jahr lagerfähig.

Konsistenz Leicht thixotrop

Spez. Gewicht $1,48 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$

Festkörper $71 \pm 1 \%$

Bindemittelbasis Acryl-Mischpolymerisat, weichmacherfrei.

Pigmentbasis Titandioxid (Rutil) sowie licht- und wetterfeste Buntpigmente.

Glanzgrad Tuchmatt

Farbtöne Weiss sowie Pastellfarbtöne.

Klassifizierung SZID 279'841

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc.

entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die

Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst

anzufragen.