


# DUROROAD

Art. 35 / 6 / 0123


## Strassensignierfarbe



<b>Eigenschaften</b>	DUROROAD Strassensignierfarbe ist eine schnelltrocknende und lösungsmittelhaltige Signierfarbe auf Basis modifizierter Acrylharze. Die Markierungen sind äusserst abriebfest, wetterbeständig und weisen eine gute Rutsch- und Trittfestigkeit auf. DUROROAD Strassensignierfarbe hat eine hohe Deckkraft, gibt gute Beständigkeiten gegen Wasser, Streusalz, Benzin, Mineralöl, usw. und trocknet auch bei grösseren Schichtdicken rissfrei auf.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Für die Markierung von Strassen und Parkplätzen auf Teerasphalt, Beton, Zementüberzügen, Stein, usw.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Frische Asphaltierungen mit austretenden Teerölen sollten zuerst bewittert werden.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 2 °C. Extreme Witterungsbedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit, tiefe oder sehr hohe Temperaturen beeinträchtigen die Haltbarkeit einer Markierung.
<b>Systemaufbau</b>	<b>Erstmarkierung</b> 2 x DUROROAD Strassensignierfarbe <b>Nachmarkierung</b> 1 x DUROROAD Strassensignierfarbe
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 5–10 Minuten</li><li>◆ Überspritzbar nach 10–15 Minuten</li><li>◆ Überstreichbar nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Überfahrbar nach zirka 45 Minuten (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Bodenfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Strassenmarkierverdünner (vermindert ein Durchbluten des Asphaltbelages) sowie Universalverdünner.
<b>Ausgiebigkeit</b>	2–3 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag oder zirka 20 Laufmeter (abhängig von der Untergrundbeschaffenheit, des Schichtdickenauftrages und der Erst- oder Nachmarkierung).
<b>Applikation</b>	Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 25 und 6 Kg sowie zu 750ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 500ml.



**Farben**



**Knuchel**

High quality - Top finish

<b>Lagerfähigkeit</b>	DUROROAD ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	1200–1800 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,57 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	75 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Acrylharze
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Weiss / RAL 1023 Verkehrsgelb / RAL 5015 Himmelblau / RAL 3020 Verkehrsrot / Grün / RAL 7015 Schiefergrau / RAL 9005 schwarz
<b>Registrierung</b>	CPID 106526
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>