

BLENDA[®]-FIN

Art. 295 / 16 / 0223

Filter UV-Protect



Eigenschaften

BLENDA[®]-FIN ist eine wasserverdünnbare, schnelltrocknende und offenporige Dickschichtlasur mit ausgezeichneter UV-Langzeitschutzwirkung. Durch den eingebauten nanoskaligen UV-Strahlenfilter wird das Holz doppelt so lange vor holz- und anstrichzerstörenden UV-Strahlen geschützt. BLENDA[®]-FIN wirkt feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend und betont dezent die natürliche Holzstruktur dank der hohen Transparenz des Anstriches.

Anwendungsgebiet

- Als Schlussanstrich auf lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Holzlasuren, die der Witterung stark ausgesetzt sind.
- Als Auffrisch- oder Pflegelasur auf alten und matt gewordene Lasuranstrichen im Aussenbereich.

Vorbereitung

Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte) und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs, Algen und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit. Sollten beim Auftragen Benetzungsschwierigkeiten auftreten (Zusammenziehen von BLENDA[®]-FIN), so ist die Fläche vorgängig mit Reinigungs-Verdünner G2 leicht abzureiben. Aufgrund der leichten Thermoplastizität (Verklebungsgefahr) sollten Fälze an Türen, Fenster und Rollläden nicht gestrichen werden.

Systemaufbau

Neues Holzwerk oder abgewittertes, vergrautes Holz

1 x Holzimpregniergrund mit BLENDA-XOL oder SILAXOL

1 x Holzschutzlasur pigmentiert pigmentiert mit BLENDA[®]-SUR oder SILATOP / OMEGOL[®]

1 x BLENDA[®]-FIN Filter UV-Protect farblos

Renovation auf intakten Altanstrichen

1 x BLENDA[®]-FIN Filter UV-Protect farblos

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 2–3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 12 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

BLENDA[®]-FIN ist streichfertig eingestellt. Zum Spritzen (je nach Spritzgerät und Düsendrösse) mit bis zu 10 % mit Wasser verdünnen.

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.


Applikation

Pinsel oder Spritzgerät.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Mit einem feinen Schleifvlies leicht anschleifen und wieder überstreichen, bevor der farbige Lasuranstrich schadhaft geworden ist.
Lieferform	Verpackungen zu 25 und 5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -FIN ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Leicht thixotrop / 50–55 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	35 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acryl-Polyurethanharzcopolymerdispersion
Pigmentbasis	Nanoskalige und lichtechte Ceroxyde.
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	Transparent
Registrierung	CPID 276973
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>