

## Stellmittel



<b>Eigenschaften</b>	CREATHIX Stellmittel wird überall dort eingesetzt, wo ein Verdicken von lösemittelfreien Beschichtungs-Materialien notwendig ist – wie zum Beispiel EPODIT, DURODIT, EPOSAN oder EPOTEX.
<b>Anwendungsgebiet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vertikale Flächenbeschichtungen wie Balkonbrüstungen, ausbilden von Hohlkehlen, Stirnseiten von Treppen, Wände, Decken, usw.</li><li>• Zu grosse Gefälle bei selbstnivellierenden Bodenbeschichtungen.</li><li>• Auslaufende Spachtelmassen in grosser Auftragsstärke.</li></ul>
<b>Dosierung</b>	Die Stellmittelzugabe variiert in der Menge stark nach der auszuführenden Arbeit. <ul style="list-style-type: none"><li>– Für vertikale Flächen beträgt die Zugabe 5–8 Gewichts-%, je nach Auftragsstärke.</li><li>– Bei Gefällen beträgt die Zugabe 0,5–5 Gewichts-%.</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. CREATHIX mit der Komponente A (Stammlösung) gut durchrühren bis eine homogene, pastöse Masse entsteht (Bohrmaschine oder Rührwerk niedertourig).</li><li>2. Komponente B (Härter) zugeben und nochmals niedertourig und gründlich einrühren.</li></ol> <p>Auf vertikalen Flächen: Beschichtungssystem mit Zahntraufel 6 x 6 mm (Spitzzahnung) auftragen. Nach Abtrocknung des Beschichtungssystems (Merkblatt beachten) mit der flachen Seite der Traufel abglätten.</p>
<b>Lieferform</b>	10 Kg Sack
<b>Lagerfähigkeit</b>	CREATHIX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Pulverförmig
<b>Registrierung</b>	CPID 623156
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

